

Smith's COLOR FLOOR

The natural look
for floors!

スミスカラーはコンクリート床に着色をする、接着性の非常に高い水性ステイン材です。

アクリルポリマー先端技術の取り入れと色素顔料を通常の1/10以下に細かくすることにより、従来の酸性ステイン材でしか表現できなかったコンクリート面への自然な着色を、環境そして人体にやさしい水性塗料でありながら可能にしました。現在流通している色にはクラシック（半透明）シリーズ、オールドワールド（透明）シリーズ、ブライツ（明発色）シリーズがあります。また来年から販売予定の新色にはメタリック、虹色、パール、そして視角度によって変色するフリップフロップがあります。

| | |
|-----------------|---|
| 商品名 CF- | スミス カラー フロアー 商品番号 CF-_____ |
| 配合分量 | 原液は濃縮されている為、最低でもスミスカラー1：水4の水で希釈して使う。スミスカラー1：水8までの希釈が可能。水の質が硬水の場合は、色に影響を与えるため、市販の蒸留水を使用すること。 |
| 塗布可能面積 (伸び率) | スミスカラー：水=1:4の比で希釈した場合 容器サイズ： 4オンス=118ml 3.25 m ² 1クオート=946ml 23.23 m ² 1ガロン=3.785ℓ 92.90 m ² 5ガロン=18.925ℓ464.52 m ² |
| 施工方法 | エアブラシ、HVLP(低圧高量スプレー)、ペイントスプレー、刷毛等 |
| 洗浄方法 | 水道水 |
| 特性 | 低VOC水性ステインで環境、人体に優しい。優れた密着性、UV光線での色褪せが無い。 屋内屋外での着色が可能。乾燥が速い。 コンクリートまたはMPCミックス添加着色材としても使用可能。 |
| 適応面材 | コンクリート、MPC面、石面、または |
| 用途 | |
| 注意点 | 乾燥後、必ずシーラーを塗布すること。メチルメタクリエートまたは浸透性シーラーとの併用は避ける事。 |